

WET -R- DRI ROOF CEMENT



USZCZELNIACZ DEKARSKI NA MOKRE I SUCHE POWIERZCHNIE - KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU	Uszczelniacz dekarSKI WET -R- DRI ROOF CEMENT to gęsta, czarna masa o konsystencji plastycznej, wzmocniona neutralnymi chemicznie włóknami spełniającymi rolę zbrojenia rozproszonego i wzbogacona o dodatki uszlachetniające.
ZASTOSOWANIE	Uszczelniacz dekarSKI WET -R- DRI ROOF CEMENT służy do: • reperacji uszkodzeń pokryć papowych: pęcherzy, dziur, załamania, pęknięć, szczelin, wgnieceń, lokalnych ubytków, rozklejeń itp., • spajania i uszczelniania metalowych połączeń i ofasowań przy parapetach, kominach, świetlikach, ujściach wentylacyjnych, otworach spływowych, • uszczelnienia elementów nadbudowy dachu na styku połączeń blacha - blacha, blacha - papa, blacha - cegła (tynk/beton) itp., • klejenia dachówek (gontów) asfaltowo - bitumicznych, • uszczelniania spękań oraz połączeń na dachówkach ceramicznych i cementowych, płytach eternitowych, płytach bitumicznych typu Onduline, • wykonywania prac wykończeniowych w technologii pap termozgrzewalnych i różnorodnych laminatów • uszczelnienia spękań na robotach murarskich (ściany, fundamenty itp.). Uszczelniacz dekarSKI WET -R- DRI ROOF CEMENT łączy materiały bitumiczne (papy), przenikając do ich struktur w sposób uniemożliwiający odpajanie. Nie spływa, nie zacieka, nie pęka, nie łuszczy się, tworzy wytrzymałą i elastyczną powłokę. Uszczelniacz dekarSKI WET -R- DRI ROOF CEMENT może być stosowany w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno na suchym dachu, jak i podczas opadów deszczu oraz śniegu.
SPOSÓB UŻYCIA	Masa o konsystencji plastycznej, łatwa do rozprowadzenia szpachlą lub kielnią. GOTOWA DO UŻYCIA - NIE ROZCIENIĆ, NIE PODGRZEWać. Przed użyciem w niskich temperaturach (poniżej 10°C) produkt należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej na okres minimum 24 godzin.
PRZYGOTOWANIE REPEROWANEJ POWIERZCHNI	Zamieść dokładnie dach usuwając wszelkie materiały mogące spowodować złą przyczepność, np. pył, piasek, kamyczki. W warunkach zimowych należy usunąć śnieg, stopić lód płomieniem palnika, osuszyć powierzchnię naprawianą (zapobiega powstawaniu „filmu” lodowego). Rdzę oraz łuszczące się fragmenty starych powłok malarskich na metalu usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Stare tynki, betony, sztukaterie przetrzeć szczotką stalową, aby zlikwidować elementy luźno związane. Na powierzchniach bardzo zakurzonych, zardzewiałych, porowatych należy w celu uzyskania lepszej przyczepności położyć warstwę gruntującą roztworu lub emulsji asfaltowej.
REPERACJA	Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę przy pomocy szpachli lub kielni warstwą o grubości 3 do 6 mm, wciskając masę w szczelinę i rozsmarowując na szerokość 5 do 10 cm poza obszar reperowany. Wygładzić szpachelką brzegi przesmarowania. W przypadku reperacji szczeliny o szerokości większej niż 3 mm lub dłuższej niż 50 mm należy postępować analogicznie nakładając warstwę o grubości około 3 mm. Następnie wkleić na przesmarowaną powierzchnię siatkę wzmacniającą, na przykład siatkę poliestrową oraz nałożyć warstwę masy, tak aby otrzymać powłokę o łącznej grubości około 5 - 6 mm. Wzmocnienie siatką techniczną jest zalecane przy reperacji i uszczelnianiu ofasowań oraz ich połączeń z papą i robotami murarskimi. Pęcherze należy przeciąć, wymieść rumosz i luźne części, podkleić jednostronnie wewnątrz pęcherza WET -R- DRI ROOF CEMENT, dokładnie docisnąć, tak aby masa została wyciśnięta poza brzeg cięcia i nałożyć warstwę uszczelniacza. Jeżeli powłoka przecięta składa się z kilku warstw papy, uszczelnianie cięcia na pęcherzu należy wzmocnić siatką. Materiał wzmacniający powinien być także użyty przy reperacji pęknięć w ścianach i fundamentach. W celu przedłużenia żywotności uszczelnienia należy je pokryć warstwą odcinającą dostęp promieniowania UV, na przykład Powłoki Alumiiniowo - włókiennio - asfaltowej PREMIUM ALUMINIUM.
UWAGA!	WET-R-DRI po użyciu, jak i po upływie pewnego czasu może być śliski. Uważać na poślizgnięcie się!
ZUŻYCIE	3,5 - 4,5 kg/1 m ² . WET-R-DRI ROOF CEMENT jest materiałem używanym do reperacji. Nie zaleca się pokrywania nim całej powierzchni dachowej.
OPAKOWANIA	Tuby 0,31 l; puszki 3,76 l, wiadra 18,93 l
CZYSZCZENIE	Do czyszczenia narzędzi używać nafty lub benzyny ekstrakcyjnej. Do czyszczenia rąk stosować bezwodną pastę.

GWARANCJA: ARMA ASPHALT ENGINEERING gwarantuje jakość produktu. Zawarte informacje służą jako instrukcja do właściwego zastosowania produktu. Okoliczności, które mogą wpłynąć na produkt i jego zastosowanie tj. jakość wykonanych prac, warunki atmosferyczne, użycie narzędzi, konstrukcja budynku, przechowywanie pozostają poza kontrolą gwaranta. ARMA ASPHALT ENGINEERING gwarantuje wymianę produktu bez dodatkowych opłat tylko w przypadkach, w których udowodniono wadliwość produktu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu oraz użytego zgodnie z opisanymi powyżej zasadami stosowania. ARMA ASPHALT ENGINEERING nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności związanej z przypadkowym zniszczeniem produktu, wadliwym użyciem, opóźnioną wymianą itp.

ARMA ASPHALT ENGINEERING
tel./fax +48 12 626 35 21
tel. kom. +48 501 33 15 22
www.armaasphalt.com

email: armaasphalt@armaasphalt.com
adres do korespondencji:
ul. Na Wyrębę 1
Kraków, 31-350